



## Muurame-pöydät, -tasot, -penkit

### Materiaalit

- Viisto-ruokapöydät ja Viisto-sohvipöydät
  - tammikansi: alumiinivahvisteinen mdf-levy, 9 mm, tammiviilu
  - valkoinen kansi: alumiinivahvisteinen mdf-levy, 8 mm
  - lasikansi: karkaistu 8 mm tasolasi, kiiltoreunahiottu, kulmat tyssätty
  - tammiaisat: massiivitammi
  - valkoiset aisat: massiivikoivu
  - jalat teräs
- Slimmi-tasot ja pöydät:
  - tammi: massiivitammi/MDF-levy, tammiviilu
  - valkoinen MDF-levy
- ohut-tasot, 30 mm: MDF-levy
- L-tasot ja Paksutasot, 50 mm: kerroslevy HDF-levy + kevytlastulevy + HDF-levy
- levymateriaalien formaldehydiluokitus E1 (100 g kuivaa levyä sisältää vähemmän kuin 8 mg formaldehydiä)
- suojalasikannet: karkaistu 6 mm lasi, reunat viistetty ja kiiltoreunahiottu, valkoinen kalvo alapuolella
- kuvioitu suojalasikansi: karkaistu 6 mm lasi, reunat viistetty ja kiiltoreunahiottu, digi-printattu musta väri ja kuvio tason yhdessä päässä

### Pintakäsittely

- valkoinen 00: kaksikomponentti polyuretaanimaalaus, erityisominaisuutena kulutuksen kesto
- kiiltovalkoinen WW: polyuretaanimaalaus
- tammi: akryylilakkaus, lakassa 2% valkoista pastaa
- Viisto-ruokapöytien valkoisen tason alapinnan metalli pulverimaalattu, yläpinta polyuretaani-maalattu, valkoiset aisat katalyyttimaalattu, metallijalat pulverimaalattu

### Hoito-ohjeet

- kosteapyyhintä neutraalissa (pH 6-8) pesunesteessä (esim. astianpesuliuos) kostutetulla siivouspyyhkeellä, jonka jälkeen pinta on kuivattava
- terävän esineen (esim. sormus, rannekello) aiheuttamat tummat naarmut valkoisesta katalyyttimaalattusta (väri 00) pinnasta saa yleensä pois joko pyyhekumilla, mietoon yleispuhaineliukseen kostutetulla pyyheliinalla tai kostutetulla, esim. Vileda Miraclean -sienellä, tai vastaavalla.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MDF: Medium Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 690 kg/m<sup>3</sup>) HDF: High Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 900 kg/m<sup>3</sup>) Kalustelevy: P2 lujuusluokan (EN312 standardi, luokitus P1-P7) mukainen levy, jonka raaka-aineina käytetään puusta syntyvää haketta ja sahanpurua

\* Muuramen käyttämän maalilaadun vahvuutena on erinomainen kellastumisen esto ts. pinta säilyy auringonvalosta huolimatta harvinaisen pitkään puhtaan valkoisena. Toisaalta mitä enemmän halutaan pintakovuutta, sitä enemmän joudutaan luopumaan kellastumisen estosta. Nykyisessä maalilaadussa on haettu optimitulos sekä kellastumisen eston että pintakovuuden osalta.